

Gussasphalt-Estrich im Wohnungs – u. Industriebau

Asphaltbeläge u. Abdichtungen für Tiefgaragen und Parkdecks



Wir sind die Asphaltbauer in der Metropolregion

Gussasphalt auf Straßen u. Brücken

ASPHALTBAU Premius Ltd. Einsteinstraße36-38 68169 Mannheim

Gussasphalt-Estrich – Innen-und Außenbeläge – Technische Daten

Einbautemperatur 220° C bis 250° C

Einbaudichte (einlagig) 25 – 30 mm

Spezifische Wärme c = 0.84 kJ (kg *K)

Rohdichte 2500 kg/m³

Trittschallverbesserung 8 dB (A) bei 2,5 cm Dicke

Wasser-Empfindlichkeit unempfindlich

Innere Dämpfung n = 0.18

Wärmeleitfähigkeit μ = 0,70 W/mK

Temperaturverhalten kein Schwinden oder Ausdehnen

Benutzungsbeginn nach 2 – 4 Stunden nutzbar

Diffusionswiderstand praktisch dampfdicht

Längenänderung kein Schwinden oder Ausdehnen
Brandverhalten DIN 4102 – B1 (feuerhemmend)

Mechanische Beanspruchbarkeit Belastungsklasse1

Elektrische Isolierfähigkeit spezifischer Widerstand $r = 10^{10}-10^{12}$ Ohm*cm (Nichtleiter)

Schallverhalten hohe innere Dämpfung

Staubbildung praktisch keine
Reinigung und Pflege trocken und naß

Geschäftsführer: Christian Fettel Einsteinstraße 36-38 68169 Mannheim

äftsführer: Tel: 0621 79942424

Web: http://www.asphaltbau-mannheim.de

kontakt@asphaltbaumannheim.de Umsatzsteuer Id. DE299952154 Company Nr. 9223406